

TURBO SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε πλαστικές φύσιγγες των 0,28 Lt.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαφανές, Λευκό, Καφέ, Γκρί, Μαύρο.

Δεν βάφεται.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα πρόσφυσης στα υλικά στα οποία εφαρμόζεται
- Ελαστική συμπεριφορά
- Αντοχή στο νερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 έως +40 °C
2. Ταχύτητα ροής στους 23°C, 3,2-mm ακροφύσιο, 500 g/min
πίεση 0,63 N/mm²
3. Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα: 15' - 25' (ανάλογα
με τις θερμοϋγρασιακές συνθήκες)
4. Ταχύτητα ωρίμανσης : 1,0 - 2,0 χιλ/ημέρα
5. Σκληρότητα SHORE A : 18±2
6. Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές : -40 έως +100 °C
7. Σχετική Λειτουργική Παραμορφωσιμότητα : 20%
8. Προσφυτική ικανότητα και συμπεριφορά στην επιμήκυνση (ISO 8339):

σ_{100} N/mm ²	σ_{max} N/mm ²	Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου (%)
0,35	0,4	125



ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ 142 34
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 31, Ν. ΙΩΝΙΑ 142 34
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66238/01ΑΤ/Β/08/303 - ΑΦΜ: 998160711 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 2713.333, 210 2712.333 - Fax: 210 2710.888
www.dialinas.gr E-mail: info@dialinas.gr



SWISS MADE®

SWISS MADE®

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η TURBO SILICON είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, κλπ.) και μη πορώδη κεραμικά, μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες.

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για είδη υγιεινής και κουζίνας (νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, πλακίδια κ.α.), νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα, κηλίδες κλπ. στους χώρους αυτούς. Δεν συνιστάται όμως για εφαρμογή σε ενυδρεία επειδή περιέχει αντιμυκητιακό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Το υλικό τοποθετείται με τη βοήθεια χειροπίστολου ή αεροπίστολου, αφού κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα σημεία. Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλτες. Βιδώνεται το ακροφύσιο και κόβεται (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού.

Περιορισμοί : Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-4 χιλιοστά, ούτε μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά.

Προφυλάξεις : Πρέπει να αποφεύγεται τελείως η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που έλθει το υλικό σε επαφή με τα μάτια, συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό. Κρατήστε το υλικό μακριά από τα παιδιά.

Χρόνος εναποθήκευσης :

Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25°C) και ξηρό χώρο.